

# RESINA T8 (ЖИДКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ)

## Описание

Суперпрозрачная жидккая смола на полиэфирной основе. Предназначена для склейки и проливки белого мрамора Carrara, Thassos и других подобных материалов. Также может быть использована для заливки травертина и аналогичных камней с целью получения идеально прозрачного эффекта. Обладает высокой устойчивостью к воздействию солнечных лучей и имеет низкую усадку.



## Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.  
Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса.  
Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.  
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.  
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.  
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.  
**После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей**



## Техническая информация

| Технический лист  |                     |
|---|---------------------|
| Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)                                | 300-400 cps         |
| Плотность при 25°C гр./см3  | 1.1                 |
| Внешний вид   | Прозрачная жидкость |
| Пропорции клея/отвердителя гр.  | 100+2/3             |
| Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин.                        | 5-7                 |
| Остается липким в тонком слое при 25° С мин                           | 30                  |
| Время полного отверждения при 25°C мин                                | 80-90               |
| Минимальная температура реакции                                       | 5°C                 |
| Минимальная температура эксплуатации                                  | 0°C                 |
| Максимальная температура эксплуатации                                 | +110°C              |
| Срок годности при 25°C  | 6 месяцев           |
| Испытания на прочность по системе ASTM*                               |                     |
| Предел прочности при растяжении МПа                                   | 50                  |
| Растяжимость  | >2%                 |
| Модуль сжатия   | 4000                |
| Испытание на изгиб  |                     |
| Разрушающая нагрузка МПа  | 110                 |
| Тест на адгезию   |                     |
| Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино  | 3.5                 |
| Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино | 5                   |

\*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. [www.astm.org](http://www.astm.org)

### Срок годности

Срок хранения продукции 6 месяцев при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать от влажности и солнца.

### Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

### Возможная упаковка

1 л, 4 л, 17 л