

## THASSOS (TACOC)

### Описание

Прозрачный густой клей для склейки и восстановления мрамора таких пород, как Каррара и Тасос. Обладает высокой цветовой стабильностью к прямым солнечным лучам. Легко смешивается и прост в работе. В отвержденном виде легко поддается полировке.

### Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.  
Возьмите из банки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.  
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.  
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители.  
Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.  
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончании смешивания.  
**После использования хорошо закройте банку.**  
**Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей**





## Техническая информация

| Технический лист  |                            |
|---|----------------------------|
| Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)                                | Тиксотропичная паста       |
| Плотность при 25°C гр./см3  | 1.1                        |
| Внешний вид   | Прозрачная/ опаловая паста |
| Пропорции клея/отвердителя гр.  | 100+2/3                    |
| Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин.                        | 5-6                        |
| Остается липким в тонком слое при 25° С мин                           | 90-120                     |
| Время полного отверждения при 25°C мин                                | 120-180                    |
| Минимальная температура реакции                                       | 0°C                        |
| Минимальная температура эксплуатации                                  | 0°с                        |
| Максимальная температура эксплуатации                                 | +110°C                     |
| Срок годности при 25°C  | 6 месяцев                  |
| <b>Испытания на прочность по системе ASTM*</b>                        |                            |
| Предел прочности при растяжении МПа                                   | 50                         |
| Растяжимость  | >2%                        |
| Модуль сжатия   | 3500                       |
| <b>Испытание на изгиб</b>   |                            |
| Разрушающая нагрузка МПа  | 110                        |
| <b>Тест на адгезию</b>  |                            |
| Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино  | 3.5                        |
| Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино | 4                          |

\*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. [www.astm.org](http://www.astm.org)

### Срок годности

Срок хранения продукции 6 месяцев при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать от влажности и солнца.

### Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

### Возможная упаковка

1 л, 4 л, 17 л

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика.